



Aceros Crea

LÁMINA NEGRA




aceroscrea.com




55.5888.9272

LÁMINA NEGRA



Producto fabricado con acero al carbón de alta calidad, cuya superficie presenta una coloración oscura natural. Ofrece una gran capacidad de carga y excelente resistencia a los impactos. Gracias a sus propiedades, esta lámina es perfecta tanto para aplicaciones industriales como de construcción.


Lisa | Rollo



1 Superficie lisa

2 Acero al carbón


3 Coloración negra natural



Ver producto en línea

Rollo de lámina negra


Ideal para manufactura y recubrimientos de gran escala, dado que se puede cortar en medidas muy específicas.



- » Anchos: 3' (91.44 cm), 4' (121.92 cm) y 5' (152.4 cm)
- Cinta: 2' (60.96 cm)
- » Pesos: entre 4 y 5 toneladas aproximadamente

Lámina negra lisa

Hoja lisa y uniforme precortada de manera rectangular en varias medidas para adaptarse a diversos proyectos.



- » Longitudes: 6' (182.88 cm), 8' (243.84 cm) y 10' (304.8 cm)
- » Anchos: 3' (91.44 cm), 4' (121.92 cm) y 5' (152.4 cm)
- » Calibres
- Rolada en frío: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30
- Rolada en caliente: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 16
- » Espesores
- Rolada en frío: 0.0120" (0.30 mm) a 0.0598" (1.52 mm)
- Rolada en caliente: 0.060" (1.52 mm) a 0.224" (5.69 mm)
- » Pesos
- Rolada en frío: 2.36 kg/m² a 11.93 kg/m²
- Rolada en caliente: 11.93 kg/m² a 44.67 kg/m²

Calibre	Espesor		Peso		Peso teórico por hoja (kg/hoja)			
	in	mm	kg/pie²	kg/m²	3' x 8'	3' x 10'	4' x 8'	4' x 10'
16	0.0598	1.52	1.11	11.93	26.60	33.26	35.47	44.34
18	0.0478	1.21	0.88	9.50	21.18	26.47	28.24	35.30
20	0.0359	0.91	0.66	7.14	15.93	19.91	21.24	26.55
22	0.0299	0.76	0.55	5.97	13.30	16.63	17.74	22.17
24	0.0239	0.61	0.44	4.79	10.68	13.35	14.24	17.80
26	0.0179	0.45	0.33	3.53	7.88	9.85	10.50	13.13
28	0.0149	0.38	0.28	2.98	6.65	8.31	-	-
30	0.0120	0.30	0.22	2.36	5.25	6.56	-	-

El peso es calculado considerando una densidad del acero de 7850 kg/m3.

Pesos y medidas de la lámina rolada en caliente, decapada y sin decapar										
Calibre	Espesor		Peso		Peso teórico por hoja (kg)					
	in	mm	kg/pie²	kg/m²	3' x 6'	3' x 8'	3' x 10'	4' x 8'	4' x 10'	5' x 10'
4	0.224	5.69	4.15	44.67	74.69	99.59	124.49	132.79	165.99	-
6	0.194	4.94	3.60	38.78	64.85	86.46	108.08	115.29	144.11	-
7	0.179	4.55	3.32	35.72	59.73	79.64	99.55	106.19	132.73	-
8	0.164	4.18	3.05	32.81	54.87	73.16	91.45	97.55	121.94	-
9	0.150	3.80	2.77	29.83	49.88	66.51	83.14	88.68	110.85	-
10	0.135	3.42	2.49	26.85	44.90	59.86	74.83	79.81	99.77	124.71
11	0.120	3.04	2.22	23.86	39.91	53.21	66.51	70.95	88.68	110.85
12	0.105	2.66	1.94	20.88	34.92	46.56	58.20	62.08	77.60	97.00
13	0.090	2.28	1.66	17.90	29.93	39.91	49.88	53.21	66.51	-
14	0.075	1.90	1.39	14.92	24.94	33.26	41.57	44.34	55.43	-
16	0.060	1.52	1.11	11.93	19.95	26.60	33.26	35.47	44.34	-

Consulta con tu ejecutivo de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales y calibres disponibles.



*Fabricamos medidas
especiales*

Beneficios



Alta capacidad de carga

Soporta grandes pesos sin comprometer su integridad, ideal para aplicaciones de alta exigencia.



Fácil de trabajar

Se corta, perfora, moldea, y suelda con facilidad, lo que optimiza los tiempos de producción.



Alta resistencia

Soporta impactos considerables en cada aplicación, manteniendo su resistencia y buen desempeño.



Mantenimiento sencillo

Su limpieza y conservación requieren mínimos esfuerzos, optimizando tanto tiempos como costos.



Vida útil prolongada

Las propiedades y robustez de la lámina negra garantizan un desempeño excepcional durante años.

Aceros Crea